

Наименование: **БЦЦ.**

Характеристика: **Двусторонний прорезиненный капрон.**

Артикул: **1542.**

Вес: **600 г/м кв.**

Цвет: **Синий, зелёный.**

Свойства: **Газодержащая. Отлично держит воздух.**

Износостойкость: **Повышенная.**

Ремонтопригодность: **Легко ремонтируется.**

Температурный режим эксплуатации и хранения: **От -40 до +50 °С.**

Срок службы: **практически неограничен при соблюдении условий эксплуатации и хранения, около 10 лет.**

Имеет Европейский Сертификат качества и может эксплуатироваться в гипердолинных и высотных условиях.

Рекомендации для использования.

Используется для изготовления внутренних камер **катамаранов, байдарок, надувных лодок и каноэ**

спасжилетов

методом холодной вулканизации с применением промышленного клея 4508 со специальными отверждающими добавками немецкого производства фирмы Bayer десмодур RE. Шов сохраняет свою эластичность и надёжность в течении десятков лет, не слёживается и не высыпается на швах в отличии от других полимерных пластиковых материалов (каррингтонов, ламкотеков и плёнок pvs и проч.). У нас имеются образцы баллонов, которые изготовлены более

20

лет назад, имеющие изначальные эксплуатационные характеристики. Внутренние камеры держат давление не менее 6-8 и более часов. Благодаря этому Вам не нужно подкачивать баллоны в течении всего дня, а чаще всего не нужно тратить на подкачку время в течении 5-7 дней. В это время Вы можете заниматься более приятными вещами. Не каждый производитель способен предоставить Вам такую возможность.